

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

**TENCO BANKIRAIOLIE ANTRACIET OP WATERBASIS**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco bangkiraiolie antraciet is een watergedragen transparante kleuroolie samengesteld uit hoogwaardige oliën geëmulgeerd in water. De olie biedt een uitstekende bescherming, dringt diep in het hout en is waterafstotend. Voorkomt vergrijzing en geeft geen filmvormende laag waardoor het niet kan bladderen of barsten.</p> <p>Tenco bangkiraiolie antraciet is oplosmiddelvrij, dus minder belastend voor het milieu. Het is speciaal ontwikkeld om objecten van hardhout, zoals tuinvlonders, tuinmeubelen en schuttingen van een bescherm laag te voorzien. De kleur antraciet zorgt voor een moderne natuurlijke uitstraling.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Tenco Bangkiraiolie is een onderhoudsmiddel voor Bangkirai in en rondom de tuin. Het verzorgt het hout en voorkomt vergrijzing.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Snelle droging</li> <li>-Niet vergelend</li> <li>-Eenvoudige verwerking</li> <li>-Minder belastend voor het milieu</li> <li>-Reukarm</li> <li>-Voorkomt vergrijzing</li> <li>-Accentueert de houtstructuur</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Antraciet
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	> 100 °C
Dichtheid bij 20° C.	1 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	Ca. 8 m <sup>2</sup> per liter, belangrijk detail: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m <sup>2</sup>
Droogtijden	Stofdroog na 4 uur bij 18 °C. Belastbaar na 24 uur bij 18 °C, droging afhankelijk van laagdikte.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	> 30 %

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>Vergrijsd bangkirai schoon en stofvrij maken. De Tenco Bangkiraiolie antraciet met een langharige kwast of lagedruk-spuit in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. De olie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende laag vormen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.</p> <p><b>Aantal Lagen:</b> 1 maal per jaar behandelen met één laag. Indien het hout nog voldoende kleur heeft onderhouden met kleurloze Tenco bangkirai-olie.</p>
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 8 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Bangkiraiolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met warm water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 2500 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>