

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BIELZENZWART	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Bielzenzwart is speciaal gemaakt om bielzen en/of rol-borders op de beste manier te beschermen en te verfraaien. Tenco Bielzenzwart is dekkend en geeft een diepzwarte kleur.</p> <p>Belangrijk detail, Tenco Bielzenzwart geeft af op kleding en schoeisel en is daarom niet toepasbaar op bielzen waar men op zit of loopt.</p>
TOEPASSING	<p>Tenco Bielzenzwart kan zowel op nieuwe als eerder met carbolineum of creosoot behandelde bielzen of geïmpregneerde rol-borders worden toegepast. Tenco Bielzenzwart is alleen geschikt voor bielzen en/of rolborders.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Goede dekking - Geeft een diep zwarte kleur - Waterafstotend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C.	0,92 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	10-12 m ² per liter
Droogtijden	<p>Stofdroog na 6 uur bij 18 °C</p> <p>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C</p>
Oplosmiddelgehalte	<p>OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product: Als grondlaag: (cat. A/h) 750 g/l. Dit product bevat max. 550 g/l VOS. Als afwerklaag: (cat. A/i) 500 g/l. Dit product bevat max. 430 g/l VOS.</p>
Gehalte aan vaste bestanddelen	50,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Bielzenzwart met een kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Als eerste laag of op kale plekken Tenco Bielzenzwart verdunnen met ongeveer 10% terpentijn. Daarna één laag onverdund aanbrengen.</p>

	Voor onderhoud kan worden volstaan door 2 onverdunde lagen aan te brengen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine, Tenco Bielzenzwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1 l en 2,5 l
INFORMATIE	www.tenco.nl