

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN CONSTRUCTIELAK ALUMINIUM	
OMSCHRIJVING	Een sneldrogende aluminiumverf op basis van bitumen versterkt met een kunsthars.
TOEPASSING	Voor de verfraaiing en bescherming van ijzerwerk zoals hekken, palen, afvoerpijpen, staalconstructies, plaatijzergolfplaten, zinken dakgoten enz.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk te verwerken - Onderhoudsvriendelijk - Beschermt en verfraait - UV-bestendig
BASISGEGEVENS	
Vorm	Pasteus
Kleur	Zilvergrijs
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,0 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	90 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	9-11 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	45-55 micron
Droogtijden	6 tot 8 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	61,9%
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Als voorstrijklaag Tenco Bitumen Constructielak Zwart gebruiken. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan worden voorzien met

	<p>één laag. Tenco Bitumen Constructielak Aluminium kan worden aangebracht met een kwast, bokkenpoot, verfroller of verfspuit.</p>
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	<p>Minimaal 5 °C bij 80% RV</p>
VERDUNNING	<p>Terpentine, tevens om gereedschap mee te reinigen.</p>
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
<p>Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen</p>	<p>Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.</p>
<p>Hantering en opslag</p>	<p>In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.</p>
VERPAKKINGEN	<p>1000 ml, 2500 ml, 5000 ml en 25 liter.</p>