

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN SILOLAK	
OMSCHRIJVING	Tenco Bitumen Silolak is een zwarte lak op basis van geselecteerde bitumen. Tenco Bitumen Silolak is zuur en alkali bestendig, vormt een harde maar elastische niet klevende laag.
TOEPASSING	Tenco Bitumen Silolak wordt gebruikt ter bescherming van betonnen sleuf- en andere silo's waarin veevoer wordt opgeslagen. Tenco Bitumen Silolak is ook geschikt voor drinkwaterbakken.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Goede dekking - Waterafstotend - Zuur- en alkali-bestendig - Geschikt voor drinkwaterbakken (geen menselijke consumptie) - Niet UV-bestendig, alleen voor niet-dagziend werk
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op gladde ondergronden: 8 - 10 m ² per liter. Op ruwe ondergronden: 6 - 8 m ² per liter.
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog: 6 uur bij 18°C. Overschilderbaar: 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOG.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,5%
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met 5 á 10% terpentijn verdunnen om een goede indringing

	en hechting te bewerkstelligen. Tenco Bitumen Silolak aanbrengen met een kwast, bokkenpoot, verfroller of verfspuit. NIET met een zgn. rubbertrekker. NIET IN DIRECT ZONLICHT VERWERKEN.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 5°C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine tevens te gebruiken om gereedschap te reinigen.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl