

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO BITUMEN SILOLAK</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Bitumen Silolak is een zwarte lak op basis van geselecteerde bitumen. Tenco Bitumen Silolak is zuur en alkali bestendig, vormt een harde maar elastische niet klevende laag.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Bitumen Silolak wordt gebruikt ter bescherming van betonnen sleuf- en andere silo's waarin veevoer wordt opgeslagen. Tenco Bitumen Silolak is ook geschikt voor drinkwaterbakken.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Goede dekking</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Zuur- en alkali-bestendig</li> <li>- Geschikt voor drinkwaterbakken (geen menselijke consumptie)</li> <li>- Niet UV-bestendig, alleen voor niet-dagziend werk</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	142 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	8-10 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog: 6 uur bij 18°C. Overschilderbaar: 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOG.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,5%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik

	<p>goed roeren. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met 5 á 10% terpentine verdunnen om een goede indringing en hechting te bewerkstelligen. Tenco Bitumen Silolak aanbrengen met een kwast, bokkenpoot, verfroller of verfspuit. NIET met een zgn. rubbertrekker. NIET IN DIRECT ZONLICHT VERWERKEN.</p>
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 5°C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine tevens te gebruiken om gereedschap te reinigen.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter