Uitgave: Maart 2024

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN SILOLAK

OMSCHRIJVING	Tenco Bitumen silolak is een zwarte lak op basis van geselecteerde bitumen. Tenco Bitumen silolak is zuur en alkali bestendig, vormt een harde maar elastische niet klevende laag.
TOEPASSING	Tenco Bitumen silolak wordt gebruikt ter bescherming van betonnen sleuf- en andere silo's waarin veevoer wordt opgeslagen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Gemakkelijk verwerkbaar - Goede dekking - Waterafstotend - Zuur- en alkali-bestendig - Niet Uv-bestendig, alleen voor niet-dagziend werk
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 ℃	0,92 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op gladde ondergronden: 8 - 10 m²/l. Op ruwe ondergronden: 6 - 8 m²/l.
Aanbevolen laagdikte	40 - 45 micron
Droogtijden	Stofdroog: 6 uur bij 18°C. Overschilderbaar: 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOG.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,5%
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met 5 á 10% terpentine verdunnen om een goede indringing en hechting te bewerkstelligen. Tenco Bitumen silolak aanbrengen met een kwast, bokkenpoot, verfroller of verfspuit. NIET met een zogenaamd rubbertrekker.

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Bitumen silolak is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behadeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 ℃ tot maximaal 25 ℃. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter en 25 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl