

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOOTLAK DEKKEND	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Bootlak is een zeer hoogglanzende aflak voor boven de waterlijn op basis van polyurethaan-alkydhars en kleurvaste pigmenten. Uitstekend dekkend, weervast en zeer duurzaam. De ideale verwerkingstijd en optimale vloeïng waarborgen een strak eindresultaat.</p> <p>Tenco Bootlak is verkrijgbaar in 13 prachtige watersportkleuren. Gebruik Tenco Bootlak Kleur altijd in combinatie met Tenco Bootprimer. Ook is Tenco Bootlak Kleur geschikt om bestaande één-component PU-boot en jachtlakken te overschilderen ongeacht welk merk.</p>
TOEPASSING	<p>Tenco Bootlak is speciaal voor boven de waterlijn van boten. Geschikt voor hout, staal en polyester. Tenco Bootlak is geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen, voor nieuw werk onderhoudswerkzaamheden en het overschilderen van één-component PU- boot en jachtlakken ongeacht welk merk.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -gemakkelijk verwerkbaar -geen verkleuring -waterafstotend -bestand tegen invloeden van zout, brak en zoetwater -voor hout, staal en polyester -gebruik Tenco Bootprimer voor een goede basis
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de produktomschrijving, hoogglans
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20°C.	1,2 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	8-10 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 3 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat maximaal 300 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 70%

GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuwe ondergrond of de kale delen eerst voorbehandelen met Tenco Bootprimer Wit of Grijs. Daarna geheel aflakken in 1 of 2 lagen Tenco Bootlak. Tussen de lagen licht schuren. Voor en tijdens gebruik goed roeren en aanbrengen met een langharige kwast of mohair verfrol. Voor onderhoud kan worden volstaan met één laag.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min 8 °C bij 80% RV Op staal: min 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Eerste laag eventueel verdunnen met ± 5% terpentine. Gereedschap en kwasten reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	750 ml.
INFORMATIE	www.tenco.nl