

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO DOUGLASBEITS TRANSPARANT</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Douglasbeits Transparant is een duurzame buitenbeits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Douglasbeits is reuk arm en minder belastend voor het milieu.</p> <p>Tenco Douglasbeits accentueert de houtnerf en het beschermt hout tegen weersinvloeden, het is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Tenco Douglasbeits Transparant biedt een uitstekende bescherming voor douglas- en larikshout. Het kan worden toegepast op; tuinhuisjes, hekken, schuttingen, blokhutten, palissaden en klimrekken. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout</li> <li>- Minder belastend voor het milieu</li> <li>- UV-bestendig</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Sneldrogend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 14 m <sup>2</sup> per liter op geschaafd hout. 6 - 8 m <sup>2</sup> per liter op ruw hout.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 20 g/l VOC

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Douglasbeits met een kwast voor watergedragen verven in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenminste 2 maal behandelen bij nieuw hout is voldoende. Bij onderhoud kan met 1 laag worden volstaan.</p> <p>Ook adviseren wij om het hout enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudsstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Bij onderhoud: Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijsd hout licht schuren zodat de houtkleur weer verschijnt en daarna behandelen met Tenco Douglasbeits transparant.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Douglasbeits is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 2500 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>