

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO FERRO ROESTWERENDE METAALLAK</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Ferro Roestwerende Metaallak is een ijzersterke verf met "ingebouwde" menie, zodat voorbehandeling met menie of andere grondlaag overbodig is. Gronden en aflakken met dezelfde verf. Geschikt voor klussen zoals hekken, tuinstoelen, speelwerkhuizen, caravans, aanhangwagens en ijzer- en staalconstructies. Krasvast, goed bestand tegen mechanische beschadigingen en heeft een uitstekende hechting, in diverse kleuren beschikbaar.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Ferro Roestwerende Metaallak wordt gebruikt om metalen objecten optimaal te beschermen tegen roest, bijvoorbeeld: hekken, deuren, kozijnen, aanhangwagens, landbouwwerkhuizen en stalen constructies.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Stoot en slagvast</li> <li>- Goede dekking en vloeiing</li> <li>- Zeer goede hechting</li> <li>- Roestwerend</li> <li>- Half glanzend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productomschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	10-13 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	30-35 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRUIJK</b> Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Tenco Ferro Roestwerende Metaallak voor en tijdens gebruik goed

	roeren. Aanbrengen met een kwast of verfröller. Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en loszittend roest. Daarna schuren. Nieuw metaal goed ontvetten en tenminste 2 lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan in de regel volstaan worden met 1 laag.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 10 °C bij max 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine. Tenco Ferro Roestwerende Metaallak is gebruiksklaar. Gereedschap kan gereinigd worden met terpentine.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml. 750 ml en 2500 ml.
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>