

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO FERRO METAALLAK	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Ferro roestwerende metaallak is een ijzersterke zijdeglanzende metaallak met ingebouwde menie. Tenco Ferro metaallak is een grondverf, roestwerende menie en aflak in één systeem. Hierdoor is een voorbehandeling met menie of een andere grondlaag op een metalen ondergrond overbodig.</p> <p>Voor het behandelen van verzinkt staal en aluminium is het noodzakelijk om eerst een laag Tenco Primer universeel aan te brengen.</p>
TOEPASSING	<p>Tenco Ferro metaallak is geschikt voor objecten zoals stalen hekken, tuinstoelen en speeltoestellen. Ook is Tenco Ferro metaallak te gebruiken om stalen profielen en balken te voorzien van een roestwerende bescherming. Tenco Ferro metaallak is krasvast en goed bestand tegen mechanische belasting.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Stoot en slagvast - Goede dekking en vloeiing - Zeer goede hechting - Roestwerend - Zijdeglanzend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productomschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	10 - 13 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	30 - 35 micron
Droogtijden	<p>Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.</p> <p>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.</p>
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>De ondergrond moet droog zijn, vrij van vuil, vet en loszittend roest. Na het ontvetten van de ondergrond goed schuren en tenminste 2 lagen aanbrengen, ook tussen de lagen goed schuren. Voor onderhoud kan in de regel worden volstaan met 1 laag. Tenco Ferro roestwerende metaallak aanbrengen met een kwast of verroller.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Ferro roestwerende metaallak is gebruiksklaar. Gereedschap kan gereinigd worden met terpentijn.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml en 2500 ml * niet alle kleuren zijn leverbaar in 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl