

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO FERRO ZINK SPRAY	
OMSCHRIJVING	Tenco Ferro Zink Spray is op basis van meer dan 97 % zink en heeft daarom geen andere grondverf of menie als onderlaag nodig. Geeft een kathodische bescherming tegen weersinvloeden. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal. De sneldrogende zinklaag vormt een elastische en zelfherstellende film die kan dienen als grondlaag voor alle verfsoorten.
TOEPASSING	Tenco Ferro Zink Spray wordt o.a. gebruikt voor het bijwerken van beschadigingen aan staalconstructies en voor de behandeling van uitlaten, plaatwerk van auto's en pijpen (zoals verbindingstukken en bochten) Door de goede elektrische geleiding vooral geschikt voor puntlassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Zeer goede hechting - Roestwerend - Loodvrij - Elastische zelfherstellende verflaag - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Aerosol
Kleur	Volgens de productomschrijving
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	Vanwege aerosol niet bruikbaar
Dampspanning bij 20 °C	4000 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,172 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet resp. gering mengbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	6-8 m ² per liter (2-3 m ² per spuitbus)
Droogtijden	Stof droog na 5 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Zeer licht ontvlambaar. Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.
Gehalte aan vaste bestanddelen	45,5%

GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond vrij maken van vet, vuil en eventueel roest. Niet te behandelende delen afdekken. Vvoor gebruik krachtig schudden tot de kogel in de bus hoorbaar is. Daarna nog ca. 2 minuten goed doorschudden. Bij langdurig gebruik ook af en toe schudden tijdens het gebruik. Spuiten op ca. 25 cm afstand van het object. Na gebruik de bus omdraaien en het ventiel leegspuiten.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Voor het beste resultaat op kamer temperatuur verwerken. Minimale gebruikstemperatuur 10°C bij 80% RV.
WAARSCHUWING	Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Spuitbus nooit doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiende ontstekingsbronnen. Spuitnevel niet inademen.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C.
VERPAKKINGEN	500 ml