

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO GRONDVERF WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Grondverf waterbasis wordt gebruikt als eerste laag voor nieuw hout en als grondlaag over bestaand schilderwerk. Overschilderbaar met een dekkende verf op terpentine- of waterbasis. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
<b>TOEPASSING</b>	Hout: Als grondlaag op nieuw hout en kaal gemaakte plekken bij bestaand schilderwerk. De grondverf dringt goed in het hout en vormt een goede hechtlaag voor diverse verfsoorten.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Voor binnen en buiten</li> <li>-Overschilderbaar met watergedragen en solventgedragen verven.</li> <li>-Goede vloeijing</li> <li>-Sneldrogend</li> <li>-Goede dekking</li> <li>-Praktisch reukloos</li> <li>-Vochtregulerend</li> <li>-Milieu- en gebruiksvriendelijk</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur en Glans	Wit of Grijs, mat
Geur	Mild
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20°C.	Ca. 1,46 kg/ltr
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	10-13 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>ZEER WEINIG TOT GEEN OPLOSMIDDEL VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO.</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca 66 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen, ontvetten en 2 lagen aanbrengen met kwast of verfroller. Tussen de lagen licht schuren.

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Water, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	250ml, 750 ml en 2500 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>