

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO IJZERMENIE	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco IJzermenie is een roodbruine roestwerende grondverf die speciaal toegepast wordt als er met donkere kleur wordt afgelakt.</p> <p>Tenco IJzermenie is met name bedoelt voor staalconstructies, hekwerken en machines om corrosie en roestvorming tegen te gaan. Naast corrosiewering sluit de IJzermenie het object goed af.</p> <p>Overschilderbaar met een dekkende verf op terpentinebasis.</p>
TOEPASSING	<p>Op metaal: bescherming tegen roestvorming</p> <p>Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Roestwerend - Goed verwerkbaar - Waterafstotend - Afsluitende laag - Sneldrogend - Overschilderbaar met terpentine gedragen verven
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur/Glanstype	Roodbruin/Mat
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,33 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	<p>Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m² per liter</p> <p>Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m² per liter</p>
Droogtijden	<p>Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.</p> <p>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C</p>
Oplosmiddelgehalte	<p>EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l.</p> <p>Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.</p>
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥70%
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, loszittende roest verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst ontvetten, schuren en afstoffen. Voor een optimale bescherming brengt u 2 lagen aan met een langharige kwast of een verfrroller, tussen de lagen licht schuren.</p>

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C (afhankelijk van de ondergrond).
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Gebruiksklaar, gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. beschermen het product tegen hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml, 2500 ml en 5000 ml.
INFORMATIE	www.tenco.nl