

*PRODUCTINFORMATIEBLAD*

<b>TENCO IJZERMENIE</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco IJzermenie is een roodbruine roestwerende grondverf die speciaal toegepast wordt als er met donkere kleur wordt afgelakt.</p> <p>Tenco IJzermenie is met name bedoelt voor staalconstructies, hekwerken en machines om corrosie en roestvorming tegen te gaan. Naast corrosiewering sluit de IJzermenie het object goed af.</p> <p>Overschilderbaar met een dekkende verf op terpentinebasis.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Op metaal: bescherming tegen roestvorming</p> <p>Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roestwerend</li> <li>- Goed verwerkbaar</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Afsluitende laag</li> <li>- Sneldrogend</li> <li>- Overschilderbaar met terpentine gedragen verven</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Roodbruin
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,33 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m <sup>2</sup> per liter Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥70%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, loszittende roest verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst ontvetten, schuren en afstoffen. Voor een optimale bescherming brengt u 2 lagen aan met een langharige kwast of een verfroller, tussen de lagen licht schuren.

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C (afhankelijk van de ondergrond).
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco IJzermerie is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<b>VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO</b> Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. beschermen het product tegen hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml, 750 ml, 2500 ml en 5000 ml.
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>