

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO RUIMENVERF	
OMSCHRIJVING	Tenco Ruimenverf is een speciaal ontwikkelde coating voor het conserveren van laadruimen en staalconstructies. Tenco Ruimenverf is een verf speciaal bestemd voor scheepsruimen en andere stalen onderdelen die in contact komen met droog voedsel. Tenco Ruimenverf is door TNO geschikt verklaard voor contact met droog voedsel. (TNO 093.25523/01.33) Het product heeft een sterk dekkend vermogen, is lucht drogend en kan gemakkelijk worden aangebracht op staal.
TOEPASSING	Tenco Ruimenverf beschermt scheepsruimen en andere stalen onderdelen op uw boot of schip.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Voedselcertificaat TNO 093.25523/01.33. - Licht corrosie werend. - Gebruiksklaar. - Te verwerken met kwast, roller of spuit. - Luchtdrogend. - Licht penetrerend in oude verflagen of niet goed ontroeste oppervlakken.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Volgens productomschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	> 180 °C
Vlampunt	40 °C
Dampspanning bij 20°C.	Niet bepaald
Dichtheid bij 20° C.	0.93 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	90 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	10 – 12 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	50,0 %

GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Ruimenverf is gebruiksklaar en kan met een kwast, roller of spuit worden aangebracht. Voor nieuw staal roest en walshuid verwijderen door middel van stralen (aanbevolen straalgraad SA 2,5). Op plaatsen waar niet gestraald kan worden handmatig ontroesten. Alvorens de Tenco Ruimenverf aan te brengen eerst het oppervlak goed reinigen en ontvetten met een daarvoor geschikt schoonmaakmiddel. Beschadigingen bij voorkeur met de hand ontroesten of stralen (aanbevolen straalgraad SA 2,5).
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C
VERDUNNING	Tenco Ruimenverf is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentijn.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	20 L.