

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO STEIGERHOUTBEITS WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Steigerhoutbeits is een transparante beits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Steigerhoutbeits accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden, is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend.</p> <p>Tenco Steigerhoutbeits is reuk arm en minder belastend voor het milieu. De juiste kleur ontstaat na droging.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Tenco Steigerhoutbeits is bestemd voor zachte houtsoorten zoals ruw vurenhout en geeft uw houten objecten, in de tuin of woning, een nostalgische afwerking en het karakter van doorleefd hout. Door de transparante werking van Tenco Steigerhoutbeits blijft de natuurlijke houtstructuur zichtbaar en biedt het een prima bescherming en verfraaiing aan tuinhout in en om het huis zoals meubelen, hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, zandbakken en klimrekken. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout</li> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Binnen en buiten te gebruiken</li> <li>- Uv-bestendig</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>- Sneldrogend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C.	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 14 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	50,0 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met bij voorkeur een langharige kwast. Tenminste 2 maal behandelen bij nieuw hout, tussen de lagen licht schuren. Bij onderhoud kan met 1 laag worden volstaan, afhankelijk van de staat van de ondergrond.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Steigerhoutbeits is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>