

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GOUDRON DE STOCKHOLM TENCO	
DESCRIPTION	Le goudron de Stockholm Tenco est un goudron de bois scandinave pur à base d'épicéa. L'authentique goudron de bois pur est utilisé depuis des siècles pour la protection des maisons, bateaux, appontements et objets du quotidien en bois. Le goudron de bois pur dispose de propriétés légèrement antiseptiques et protège ainsi le bois. Le goudron de Stockholm Tenco peut également être utilisé sur les sabots des chevaux. Une ancienne recette consiste à mélanger une dose de goudron de Stockholm, une dose de térébenthine nature et une dose d'huile de lin cuite ou non pour obtenir un produit qui protège le bois contre l'infiltration d'eau, par exemple.
APPLICATION	Le goudron de Stockholm Tenco est utilisé pour la protection et la conservation des maisons, bateaux et objets du quotidien en bois. Ne convient pas aux parties horizontales telles que le platelage et les terrasses.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Goudron de bois pur à base d'épicéa - Protection naturelle du bois - Donne un aspect naturel au bois. - Séchage lent - Résiste à toutes les intempéries. - Doit être appliqué au-dessus de la ligne de flottaison sur les bateaux. - Convient également pour les sabots des chevaux. - Peut être utilisé en association avec de la térébenthine nature et de l'huile de lin pour obtenir un produit de protection.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide épais et visqueux
Couleur	Jaune foncé
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	180 °C
Densité à 20 °C	1,25 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	4,5 à 6 m ² par litre selon la surface
Temps de séchage	Surface sèche après 2 à 3 semaines . Ne peut pas être peint.

Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT, NON CONFORME À LA LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN USAGE PROFESSIONNEL EN INTÉRIEUR. Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 60 %
MODE D'EMPLOI	La surface doit être sèche et exempte de graisse, de saleté et d'écailles des anciennes couches de bitume ou de goudron. Bien remuer avant et pendant l'emploi. Appliquer à l'aide d'un pinceau. Appliquer deux fines couches sur le bois non traité. Une couche suffit pour l'entretien.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 15°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	Le goudron de Stockholm Tenco est prêt à l'emploi. En cas d'épaississement du produit, ne PAS le diluer, placer plutôt le bidon ouvert dans de l'eau chaude.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	750 ml, 2000 ml, 4000 ml et 25 L
INFORMATIONS	www.tenco.nl