

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO STOCKHOLMER TEER</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Stockholmer teer is een zuivere Scandinavische houtteer gemaakt uit vurenhout. Echte zuivere houtteer wordt al honderden jaren gebruikt om houten huizen, boten, steigers en alledaagse items te beschermen. Zuivere houtteer heeft licht antiseptische eigenschappen en beschermt daardoor het hout. Tenco Stockholmer teer kan ook gebruikt worden op paardenhoeven. Een oud recept is 1 deel Stockholmer Teer, 1 deel natuur terpentijn en 1 deel gekookte of rauwe lijnolie om zo een harpuis te maken welke hout beschermt tegen bijvoorbeeld inwateren.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Stockholmer teer wordt gebruikt om houten huizen, boten en alledaagse houten items te beschermen en te verduurzamen. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuivere houtteer uit vurenhout</li> <li>- Natuurlijke bescherming van uw hout</li> <li>- Geeft hout een natuurlijke uitstraling</li> <li>- Traag drogend</li> <li>- Bestand tegen alle weersinvloeden</li> <li>- Op schepen boven de waterlijn te gebruiken</li> <li>- Ook voor paardenhoeven</li> <li>- In combinatie met natuur terpentijn en lijnolie te gebruiken om een harpuis te maken</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Donkergeel
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	180 °C.
Dichtheid bij 20 °C.	1,25 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Afhankelijk van de ondergrond ca. 4,5 - 6 m <sup>2</sup> per liter.
Droogtijden	Stofdroog na 2 - 3 weken. Niet overschilderbaar
Oplosmiddelgehalte	<p><b>OPLOSMIDDELRUIK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO</b></p> <p>EU-grenswaarde voor dit product (ca A/i): 500 g/l . Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.</p>

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet, vuil en loszittende oude bitumen- of teerlagen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen met een kwast. Onbehandeld hout 2 dunne lagen opbrengen. Tijdens onderhoud kan worden volstaan met 1 laag.
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Minimaal 15 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Stockholmer teer is gebruiksklaar. Bij indikking NIET verdunnen maar de geopende bus in warm water zetten.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	750 ml, 2000 ml, 4000 ml, 25 L
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>