

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO TOPCOAT SCHWARZ</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Tenco Topcoat Schwarz ist ein spezielle Rostschutzbeschichtung für Freizeit- und Binnenschiffe, Hausboote, Schleusentüren, Spundwände, Landungsbrücken und andere Objekte über der Wasserlinie, die zuvor mit Teer- oder Bitumenprodukten behandelt wurden. Tenco Topcoat Schwarz bietet vorzüglichen Schutz und ist gegen alle Witterungseinflüsse beständig.
<b>ANWENDUNG</b>	Tenco Topcoat Schwarz dient zum Schutz und zur Verschönerung von Eisen, Beton, Holz und altem Polyester. Tenco Topcoat Schwarz haftet direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten <b>(keine Grundierung unter Tenco Topcoat Schwarz verwenden)</b> . Tenco Topcoat Schwarz schützt vor Rost, ist einfach aufzutragen und wartungsfreundlich.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rost- und Wasserschutz</li> <li>- haftet direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten</li> <li>- einfach aufzutragen</li> <li>- wartungsfreundlich</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	flüssig
Farbe	schwarz
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	ca. 0,98 g/cm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	auf glatten Untergründen 8 - 10 m <sup>2</sup> /l auf rauen Untergründen 6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Trockenzeiten	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 60 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Der Untergrund muss trocken und frei von Fett, Schmutz, losem Rost und Walzhaut sein. Lockere alte Teer- und Bitumenschichten entfernen. Tenco Topcoat Schwarz mit Pinsel oder Farbrolle auftragen. Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8-

	10 °C (je nach Untergrund).
<b>MINDESTVERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Auf Holz: mind. 8 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Auf Stahl: mind. 10 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tenco Topcoat Schwarz ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1.000 ml, 2.500 ml, 5.000 ml, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>