

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO TOPCOAT ZWART	
OMSCHRIJVING	Tenco Topcoat zwart is een speciale roestwerende coating voor plezier- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigers en andere objecten boven de waterlijn welke voorheen zijn behandeld met teer of bitumenproducten. Tenco Topcoat zwart biedt een uitstekende bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
TOEPASSING	Tenco Topcoat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Tenco Topcoat zwart hecht direct op oude teer- en bitumenlagen (gebruik nooit een primer onder Tenco Topcoat zwart). Tenco Topcoat zwart biedt een roestwerende bescherming die makkelijk aan te brengen is en eenvoudig in onderhoud.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - roestwerende en waterdichte bescherming - hecht direct op oude teer en bitumenlagen - gemakkelijk aan te brengen - eenvoudig in onderhoud
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	± 0,98 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op gladde ondergronden 8 - 10 m ² per liter Op ruwe ondergronden 6 - 8 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat max. 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil, losse roest of walshuid. Loszittende oude teer- en bitumenlagen verwijderen. Tenco Topcoat zwart aanbrengen met een kwast of roller. Verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C afhankelijk van de ondergrond.

MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min. 8 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid Op staal: min. 10 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid
VERDUNNING	Tenco Topcoat zwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan gereinigd worden met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter, 200 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl