

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ZWARTE SCHEEPSLAK	
OMSCHRIJVING	Tenco Zwarte scheepslak is een sneldrogende onderwatercoating voor stalen en houten schepen. Tenco Zwarte scheepslak hecht direct op oude teer- en opgeruwde bitumen lagen. Daarnaast kan het worden toegepast op onbehandeld ijzer en hout.
TOEPASSING	Tenco Zwarte scheepslak wordt toegepast op het onderwaterschip en is niet U.V. bestendig. (gebruik nooit een primer onder Tenco Zwarte scheepslak)
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Hecht zowel direct op oude teer- en bitumenlagen als op onbehandeld hout of ijzer. - geschikt voor zoet water. - Geeft een prima beschermlaag. - Alleen voor het onderwater gedeelte van vaartuigen. - Niet U.V.-bestendig.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,92 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per liter afhankelijk van ondergrond.
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 750 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/i) 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	>50 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet, vuil losse roest en walshuid. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco zwarte scheepslak aanbrengen met kwast of verfroller. Vereist aantal lagen: Op onbehandelde ondergrond minimaal 3 lagen. Op behandelde ondergrond minimaal 2 lagen (o.a. op oude teerlagen)

VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Terpentine tevens te gebruiken voor het schoonmaken van gereedschap en kwasten.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	5000 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl