

PRODUKTDATENBLATT

TENCOTOP TÜR & ZARGE TRANSPARENT	
BESCHREIBUNG	<p>TencoTop transparent seidenglänzend schützt das Holz vor allen Witterungseinflüssen und belebt die Holzstruktur.</p> <p>TencoTop transparent seidenglänzend ist gut geeignet für weiche und harte Holzarten. TencoTop transparent seidenglänzend ist feuchtigkeitsregulierend, kann nicht abblättern und hat einen integrierten UV-Filter, wodurch es beständig gegen direkte Sonneneinstrahlung ist. Seidenglänzend, erhältlich in farblos und verschiedenen Holzönen.</p>
ANWENDUNG	<p>TencoTop transparent seidenglänzend bietet einen guten Schutz für weiche und harte Holzarten, die für Türen, Zargen und Fassadenverkleidungen verwendet werden. Auch für die Behandlung von Holzkonstruktionen im Innenbereich geeignet. TencoTop transparent farblos ausschließlich als Deckschicht über zuvor mit farbiger transparenter Beize behandeltem Holz verwenden. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Für Weich- und Harthölzer geeignet - Einfach zu verarbeiten - Starker Holzschutz - UV-beständig - Wasserabweisend - Attraktive transparente Farben - Feuchtigkeitsregulierend
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe/Glanztyp	Laut Produktbeschreibung/ Seideglanz
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	0,9 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m ² /l
Empfohlene Schichtdicke	15-20 µm
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.

Lösemittelgehalt	LÖSEMITTELREICH Entflammbar. EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 31 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	TencoTop transparent seidenglänzend vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Mit Pinsel auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund auftragen. Außenkonstruktionen (neu): 3 Schichten auftragen, zwischen den einzelnen Schichten leicht schleifen. Außenkonstruktionen (Pflege): Das zuvor gebeizte Holz reinigen, leicht schleifen und eine bis zwei Schichten TencoTop transparent seidenglänzend in Farbe auftragen. Wenn die Farbe zu dunkel wird, kann sie mit TencoTop naturell Kiefernholz oder TencoTop farblos überstrichen werden. Innenkonstruktionen (neu): Mindestens 2 Schichten in Farbe auftragen. Tencotop farblos als Deckschicht verwenden. Innenkonstruktionen (Pflege): 1 Schicht ist ausreichend.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml, 750 ml und 2500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl