

*FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT*

<b>PEINTURE TRANSPARENTE PORTES ET ENCADREMENTS TENCOTOP</b>	
<b>DESCRIPTION</b>	<p>La peinture transparente TencoTop protège le bois contre toutes les intempéries et ranime la structure du bois.</p> <p>La peinture transparente TencoTop est parfaite pour les bois durs et tendres. La peinture transparente TencoTop régule l'humidité, ne peut se décoller et dispose d'un filtre UV intégré, elle résiste donc à la lumière directe du soleil. Elle est semi-brillante et disponible en blanc et dans une multitude de teintes bois.</p>
<b>APPLICATION</b>	<p>La peinture transparente TencoTop offre une bonne protection aux bois durs et tendres utilisés pour les portes, les encadrements et les charpentes de façade. Elle peut également être utilisée pour le traitement des boiseries intérieures. La peinture transparente blanche TencoTop doit uniquement être utilisée en tant que couche de finition sur du bois préalablement traité avec de la lasure transparente de couleur. Ne convient pas aux parties horizontales telles que le platelage et les terrasses.</p>
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convient aux bois tendres et durs</li> <li>- Application facile</li> <li>- Bonne protection du bois</li> <li>- Résistance aux rayons ultraviolets</li> <li>- Imperméabilité</li> <li>- Jolies couleurs transparentes</li> <li>- Régulation de l'humidité</li> </ul>
<b>DONNÉES DE BASE</b>	
Aspect	Liquide
Couleur/Type de brillance	Conforme à la description du produit/ Semi-brillant
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	0,9 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m <sup>2</sup> par litre
Épaisseur de couche recommandée	15 à 20 microns

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	<b>RICHE EN SOLVANT</b> Inflammable. Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 31 %
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Bien remuer la peinture transparente TencoTop avant et pendant l'emploi. Appliquer à l'aide d'un pinceau sur une surface propre, sèche et exempte de graisse. Extérieur (bois neuf) : appliquer trois couches et poncer légèrement entre les couches. Extérieur (entretien) : nettoyer le bois préalablement traité avec de la lasure, poncer légèrement et appliquer une à deux couches de peinture transparente TencoTop de couleur. Si la couleur devient trop foncée, appliquer du pin naturel TencoTop ou de la peinture blanche Tencotop en finition. Intérieur (bois neuf) : appliquer au moins deux couches de couleur. Utiliser la peinture blanche TencoTop en tant que couche de finition. Intérieur (entretien) : une couche suffit.
<b>TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT</b>	Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi, les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	250 ml, 750 ml et 2500 ml
<b>INFORMATIONS</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>