

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

PEINTURE BRILLANTE COUVRANTE TENCOTOP	
DESCRIPTION	La peinture brillante couvrante portes et encadrements Tencotop est une lasure de protection du bois pour les peintures extérieures. Le produit offre une protection de longue durée contre les effets climatiques et embellit les boiseries. La couche de lasure est inaltérable et imperméable, régule l'humidité et ne s'écaille pas.
APPLICATION	La lasure d'extérieur couvrante Tencotop protège et embellit les boiseries telles que les portes, les encadrements, les fenêtres et les charpentes de façade en bois des logements, corniches, garages et remises. La lasure d'extérieur couvrante Tencotop peut être appliquée aussi bien sur du bois neuf non traité que sur du bois préalablement traité avec de la lasure ou de la peinture.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Régulation de l'humidité - Bonne adhérence - Inaltérable - Bonne couvrance et bonne fluidité - Disponible en neuf coloris
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide épais et visqueux
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	Environ 1,2 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m ² par litre
Épaisseur de couche recommandée	40 à 50 microns
Temps de séchage	Sec en surface : après 6 heures à 18 °C Peut être peint : après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit en tant que primaire (cat. A/h) : 750 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV. Valeurs limites européennes pour ce produit en tant que couche de finition (cat. A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.

Teneur en composants solides	73,8 %
MODE D'EMPLOI	<p>Bien remuer la peinture brillante couvrante portes et encadrements Tencotop avant et pendant l'utilisation. Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Appliquer au moins 2 à 3 couches sur du bois neuf. Diluer la première couche avec environ 5 à 10 % de térébenthine. Appliquer ensuite 2 couches non diluées. Une couche de primaire Tenco est recommandée sur les surfaces particulièrement respirantes. Bien poncer entre les couches. Réparer préalablement les éventuels dommages au niveau du bois. En général, pour l'entretien, une couche suffit.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	<p>Sur le bois : Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 % Sur le métal: Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %</p>
DILUTION	<p>La peinture brillante couvrante portes et encadrements Tencotop est un produit prêt à l'emploi. Diluer éventuellement avec de la térébenthine. À utiliser également pour le nettoyage des outils.</p>
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	<p>Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit.</p>
Manipulation et stockage	<p>Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.</p>
CONDITIONNEMENTS	250 ml et 750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl