

PRODUKTDATENBLATT

| TENCOVERF DECKEND SEIDENGLANZ | |
|--------------------------------------|---|
| BESCHREIBUNG | Tencotop Tür und Zarge Deckend Seidenglanz ist eine Holzbeize für den Außenbereich. Das Produkt bietet langanhaltenden Schutz vor Witterungseinflüssen und verschönert das Holz. Die Beize ist witterungsbeständig, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend und blättert nicht ab. |
| ANWENDUNG | Tencotop Deckende Beize für den Außenbereich schützt und verschönert Holzkonstruktionen wie: Türen, Zargen, Fenster, Fassadenverkleidung an Wohnhäusern, Dachgesimse, Garagen und Scheunen. Tencotop Deckende Beize für den Außenbereich kann sowohl auf neuem unbehandeltem als auch auf bereits mit Beize oder Farbe behandeltem Holz angewandt werden. |
| WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | <ul style="list-style-type: none"> - Einfach zu verarbeiten - Feuchtigkeitsregulierend - Gute Haftung - Witterungsbeständig und farbecht - Gute Deckung und Fließeigenschaften - Erhältlich in 9 Farben |
| BASISDATEN | |
| Form | Dickflüssig, viskos |
| Farbe | Laut Produktbeschreibung |
| Geruch | Lösemittelartig |
| Flammpunkt | 63 °C |
| Dichte bei 20 °C | Ca. 1,2 g/cm ³ |
| Wasserlöslichkeit | Nicht löslich |
| Theoretischer Ertrag | 11-13 m ² /l |
| Empfohlene Schichtdicke | 40-50 µm |
| Trockenzeiten | Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C |
| Lösemittelgehalt | LÖSEMITTELREICH EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC. |
| Feststoffgehalt | 73,8 % |

| | |
|---|---|
| GEBRAUCHSANWEISUNG | Tencotop Tür und Zarge Deckend Seidenglanz vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Mit Pinsel oder Farbrolle auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund auftragen. Auf neues Holz mindestens 2-3 Schichten auftragen. Die erste Schicht mit ca. 5-10 % Terpentin verdünnen. Danach 2 unverdünnte Schichten auftragen. Für stark atmungsaktive Untergründe empfehlen wir Tenco Grundierfarbe. Zwischen den Schichten gut schleifen. Etwaige Beschädigungen des Holzes vorher reparieren. Für die Pflege genügt für gewöhnlich eine Schicht. |
| MINIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR | Auf Holz: 8 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Auf Metall: 10 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| VERDÜNNUNG | Tencotop Tür und Zarge Deckend Seidenglanz ist gebrauchsfertig. Verdünnen evtl. mit Terpentin, auch zum Reinigen von Pinseln und Werkzeug. |
| GEBRAUCHSVORSCHRIFT | |
| Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen | Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen. |
| Handhabung und Lagerung | In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten. |
| VERPACKUNGEN | 250 ml, 750 ml |
| INFORMATION | www.tenco.nl |