

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOVERF DEKKEND ZIJDEGLANS WATERBASIS	
OMSCHRIJVING	TencoVerf Zijdeglans op waterbasis is een zeer goed dekkende aflak die gemakkelijk verwerkbaar is. TencoVerf Zijdeglans op waterbasis is krasvast het geeft een prachtig eindresultaat op o.a. deuren, ramen en kozijnen.
TOEPASSING	TencoVerf Zijdeglans op waterbasis geeft geen vervelende geur en is daarom geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is toepasbaar op houten en metalen oppervlaktes waarbij er vooraf de juiste Tenco grondverf of primer word aangebracht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Reukarm en niet ontvlambaar - Goede dekking en vloeiing - Gemakkelijk verwerkbaar - Slijt- en kleurvast - Uitstekend bestand tegen vetten en vuil - Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddel houdende producten
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,26 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² per liter
Aanbevolen aantal lagen	1 laag grondverf /primer 2 lagen TencoVerf
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	50 %
GEBRUIKSAANWIJZING	TencoVerf dekkend zijdeglans op waterbasis voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een zachte langharige kwast of verfroller.

	De ondergrond dient voorbehandeld te zijn met de juiste Tenco grondverf of primer. Wij adviseren om twee lagen TencoVerf op te brengen en tussen de lagen ligt te schuren. Eventuele beschadigingen van het hout vooraf repareren. Voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min. 8°C bij 80% RV Op metaal: min. 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	TencoVerf dekkend zijdeglans op waterbasis is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product, residu volgens lokale wet en regelgeving afvoeren.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl