

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOTOP DEUR & KOZIJN TRANSPARANT	
OMSCHRIJVING	Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans beschermt het hout tegen alle weersinvloeden en verlevendigt de houtstructuur. Prima geschikt voor zachte en harde houtsoorten. Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans is vochtregulerend, kan niet bladderen en heeft een "ingebouwd" UV-filter, waardoor het bestand is tegen direct zonlicht. Zijdeglanzend, verkrijgbaar in blank en een aantal houttinten.
TOEPASSING	<p>Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans biedt een goede bescherming aan zowel zachte- als harde houtsoorten. Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans kan gebruikt worden bij deuren, kozijnen en geveltimmerwerk, zowel geschikt voor binnen en buiten. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.</p> <p>Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans blank uitsluitend gebruiken als afwerklaag over eerder met gekleurde transparante beits behandeld hout.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor zachte en harde houtsoorten - Gemakkelijk verwerkbaar - Sterk hout beschermend - UV bestendig - Waterafstotend - Fraaie transparante kleuren - Vochtregulerend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productomschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,9 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	15-20 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.

Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product (cat A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 31%
GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een kwast. Buitenwerk (nieuw): 3 lagen aanbrengen, tussen de lagen licht schuren. Buitenwerk (onderhoud): reeds eerder gebeitst hout reinigen, licht schuren en 1 á 2 lagen Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans in kleur aanbrengen. Indien de kleur te donker wordt, afwerken met TencoTop naturel grenen of met TencoTop blank. Binnenwerk (nieuw): minimaal 2 lagen in kleur aanbrengen. Als afwerklaag Tenco Top blank gebruiken. Binnenwerk (onderhoud): 1 laag volstaat.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Top deur en kozijn transparant zijdeglans is gebruiksklaar. Verdunning met terpentijn tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl